

ESMAL COLOR

VODOU RIEDITEĽNÁ BÁZA URČENÁ NA TÓNOVANIE

Použitie:	Používa sa na vnútorné nátery sádrokartónu, betónu, stierky, vápennocementových omietok a pod., kde je požadovaná veľmi vysoká oteruvzdornosť, bezchybná tónovateľnosť do sýtych farebných odtieňov a zároveň dobrá krycia schopnosť náteru.
Zloženie:	Zmes anorganických pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej disperzii kopolymérneho pojiva s prísadou funkčných aditív.
Farba:	Matná báza s možnosťou tónovania aj do extrémnych farebných odtieňov.
Spôsob nanášania:	Štetcom, maliarskym valcom alebo striekaním. Na hladké podklady ako sú sadrové omietky farbu odporúčame aplikovať striekaním HVLP alebo AIRLESS. Farba sa obvykle nanáša v dvoch vrstvách. Pred aplikáciou striekaním treba farbu otestovať a nastaviť na danom zariadení. Farba je pretierateľná po 8 hodinách, doba schnutia je 24 hodín. Teplota okolia, podkladu a farby nemá byť menšia ako +5°C.
Úprava podkladu:	Podklad musí byť suchý, čistý a dostatočne vyzretý, zbavený biologických nečistôt, prachu a mastných škvŕn. Staré nepevné nátery sa pred aplikáciou musia oškriabať. Pred maľovaním odporúčame podklad penetrovať akrylátovým penetračným náterom ESMAL GRUND , prípadne hĺbkovým penetračným náterom ESMAL GRUND READY . Nové sadrové omietky je potrebné penetrovať penetračným náterom ESMAL GIPSGRUND .
Riedenie:	Odporúčené riedenie pre aplikáciu valcom, resp. štetcom je 3 dcl vody na 1 kg farby (30%). Esmal Color bázu C odporúčame riediť max. 2 dcl vody na 1 kg farby (20%). Pre aplikáciu striekaním sa odporúča farbu riediť max. 1,5 dcl vody na 1 kg farby (15%).
Vlastnosti:	Farba bola vyvinutá špeciálne pre tónovanie do sýtych farebných odtieňov. Výborná oteruvzdornosť: 3. trieda podľa ISO 11 998 Hustota: min. 1,50g/cm ³ pH: 7,5 – 8,5 Obsah sušiny: min. 60%



ESMAL COLOR

VODOU RIEDITEĽNÁ BÁZA URČENÁ NA TÓNOVANIE

Upozornenie:	Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako + 5°C! Je potrebné dodržiavať technologický postup popísaný v odseku "Spôsob nanášania"!
Skladovateľnosť:	Skladovať pri teplotách: od +5 °C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.
Informácia o VOC:	Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná hodnota pre max.obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30g/l. Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je < 1g/l.
Bezpečnosť pri práci:	Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.
Balenie:	Plastové obaly s hmotnosťou 2,5, 6, 12, 15, 20 a 25kg.
Výdatnosť:	cca. 8 m ² z 1 kg farby po nariedení pri jednom nátere (závisí od nasiakavosti podkladu a spôsobu nanášania).
Aktualizácia:	Aktualizácia bola vykonaná 2.9.2019.

