

ESMAL PUTZGRUND

DRSNÝ PENETRAČNÝ NÁTER

Použitie:	Základný náter pod disperzné omietky určený na spevnenie a stabilizáciu minerálnych podkladov v interiéroch a exteriéroch.											
Zloženie:	Zmes anorganických plnív a pigmentov dispergovaných vo vode, akrylátovej disperzie s prísadou aditív a silikónovej zložky.											
Farba:	Biela, tónuje sa na základe farby konečnej dekoratívnej omietky.											
Spôsob nanášania:	Štetcom, valcom alebo striekaním na čistý, suchý, pevný a dostatočne vyzretý podklad. Teplota okolia, podkladu a farby nemá byť menšia ako +5°C.											
Riedenie:	Vodou, podľa spôsobu nanášania, pridaním cca. 0,2l vody na 1kg farby.											
Vlastnosti:	Vyznačuje sa: vysokou pevnosťou, neutralizáciou alkalického podkladu, reguláciou nasiakavosti a zjednotením s vrstvou dekoratívnej omietky. <table><tr><td>Hustota:</td><td>g.cm³</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Viskozita:</td><td>mPa.s</td><td>6.500 – 8.500</td></tr><tr><td>pH:</td><td>7,5 - 8,5</td><td></td></tr></table>			Hustota:	g.cm³	1,5	Viskozita:	mPa.s	6.500 – 8.500	pH:	7,5 - 8,5	
Hustota:	g.cm³	1,5										
Viskozita:	mPa.s	6.500 – 8.500										
pH:	7,5 - 8,5											
Bezpečnosť pri práci:	Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.											
Upozornenie:	Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako + 5°C!											
Skladovateľnosť:	Skladovať pri teplotách: od +5°C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.											
Informácia o VOC:	Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l. Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.											
Balenie:	Plastové obaly s hmotnosťou 5 kg a 20 kg.											
Výdatnosť:	Cca. 4 - 6 m² z 1 kg náterovej hmoty po nariadení pri jednom nátere (závisí od nasiakavosti podkladu a spôsobu nanášania).											
Aktualizácia:	Aktualizácia bola vykonaná 11.5.2018.											

