

Technický list

SLOVLUX laková lazúra

PND 01 - 3030 - 04 S
JK 246 – 121 – 27. ...

Zloženie: Slovlux laková lazúra je roztok špeciálnych alkydových živíc a bezaromatového benzínu s prídavkom vosku, aditív a transparentných železitých pigmentov.

Použitie: Slovlux laková lazúra je vysoko kvalitná ochranná a dekoratívna náterová látka na vnútorné a vonkajšie nátery dreva, drevovláknitých a drevotriekových materiálov a rôznych výrobkov z dreva. Je vhodná na nátery okien, dverí, nábytku, obloženia stien, chát, balkónov, zábradlí, plotov, záhradného nábytku, drevostavieb a pod.

Slovlux laková lazúra vytvára na povrchu hrubovrstvú, hladkú, pololesklú až lesklú film, ktorý zabezpečuje dlhodobú ochranu dreva proti poveternostným vplyvom, vlhkosti a pôsobeniu UV žiarenia.

Návod na použitie: Všetky podklady musia byť pevné, suché, obrúsené, odmastené a zbavené nečistôt.
Pred použitím lazúru dokonale premiešame!

Pri natieraní väčších plôch je potrebné zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov! Nanáša sa v dvoch alebo viacerých vrstvách v závislosti od nasiakavosti podkladu a pôsobenia poveternostných podmienok. Ďalšiu vrstvu sa odporúča naniesť po 12 hodinách. Odtiene Slovlux laková lazúra sú navzájom miešateľné. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod +10°C a prevýšiť 25°C. Pracovné pomôcky a náradie odporúčame očistiť riedidlom S 6006.

Farebné odtiene: Slovlux laková lazúra sa vyrába v nenormalizovaných farebných odtieňoch: 0000 – bezfarebný, 0020 – gaštan, 0021 – orech, 0022 - palisander, 0023 - teak, 0060 - pínia, 0061 - červený smrek, 0062 - borovica, 0063 – dub, 0080 - mahagón.

Výdatnosť: 10 ÷ 12 m² / l v jednej vrstve podľa savosti dreva

Technické údaje: *Vlastnosti v kvapalnom stave*
Vzhľad: transparentne zafarbená kvapalina bez mechanických nečistôt, tvorba rozmiešateľnej usadeniny povolená

Výtokový čas, F4 (20°C / 50 % RV):	min. 50 s
Obsah neprchavých zložiek (1 hod./ 105°C / 1g):	min. 48 %
Hustota (20 °C):	min.91 g.cm ⁻³

Vlastnosti pri zasychaní

Zasychanie bez otisku	max.24 hod/200g
-----------------------	-----------------

Vlastnosti zaschnutého náteru

Vzhľad: hladký pololesklý až lesklý

Zlievateľnosť:	stupeň 1
----------------	----------

Roztierateľnosť:	stupeň 1
------------------	----------

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Horľavosť: Slovlux laková lazúra je horľavá kvapalina II.triedy nebezpečnosti.

Ostatné informácie, ako napr. BOZP, Likvidácia použitých obalov, R , S – vety a iné sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Výrobca: SLOVLAK Košeca,a.s. Továrnská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“