



Nové

Zdieľať



Môj disk

Priečini



Zdieľané so mnou



Nedávne



S hviezdickou



Kôš



Úložisko

Využíva sa: 0 bajtov z 15 GB

Kúpiť priestor



Získať Disk pre počítač



Stiahnuť

Ďalšie informácie

Získať Disk pre počítač



Pri spúšťaní webovej aplikácie Disk Google



Den Braven SK s

Technický list 07.45 **Brúsiteľný tmel na drevo**

Výrobok Jednozložkový univerzálny vodou riediteľný, rýchly na báze vodnej disperzie polymérov. Vytvrdzuje odolný, pevný, brúsiteľný povrch. Pre interiéru.

Vlastnosti

- Jednozložkový;
- Nepraská ani pri vyšších vrstvách;
- Veľmi silná príľnavosť na tmelený podklad;
- Ľahko brúsiteľný, pretierateľný a lakovateľný;
- Riediteľný vodou;
- Do interiéru a krytých exteriérov;
- Prispieva k ochrane dreva;
- Je kompatibilný so všetkými druhmi farieb, lakov pre povrchovú úpravu dreva

Použitie

- Opravy okien, dverí, drevených madiel, zábradlí,
- Tmelenie škár a nerovností dreva drobného i veľkého,
- Plošné tmelenie veľkých plôch, schodišťových stien,
- Tmelenie a úprava nerovností dreva, drevovláknitých preglejky, lepených papierových dosiek

Balenie Farba Kelímok 250 g, vedro 2 kg a 10 kg
Biela, základ, smrek, borovica, dub, dub stredný, l

Technické údaje

Základ	-	vodná disperzia polymérov
Konzistencia	-	tixotropná pasta
Hustota	g/ml	1,98 – 2,06
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Doba schnutia	min.	20 – 180 podľa vlhkosti dreva a teploty 21°C a relatívnej vlhkosti
Riedenie	-	riediteľný vodou bez obmedzení
Odolnosť vode	-	po vysušení - krátkodobá
Horľavosť	-	nehorľavý
Skladovateľnosť	mesiace	24 (při teplotách od 5°C do 30°C)
Maxim. hrúbka jednej vrstvy	mm	5
Minimálna nerovnosť	mm	1
Maximálna nerovnosť	mm	5

Podklad Pokyny Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu. Nanášame na drevo, pokiaľ možno suché do hrúbky 5 mm stierkou a pod. do hĺbky vrstvy maximálne 5 mm. Pokiaľ chceme nanášať viac vrstiev, musíme počkať medzi vrstvami časové oneskorenie a to podľa vlhkosti dreva. V prípade plošného tmelenie nariedime podľa potreby konzistenciu. Riedením sa znižuje obsah sušiny a takto riedený tmel len do max. 1 mm vrstvy. Po vysušení - vytvrdnutí brúsime, frézujeme a pod. bežným spôsobom. Všetky poveternostným vplyvom vonkajšieho prostredia.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

info@denbraven.sk

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Den Braven SK s